

Produktdatablad

<p>CURATECH TA 280 Affedtning af alle metaller i forbindelse med reparation og vedligehold</p>	<p>Leverandør: ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted</p>
<p>Generel anvendelse: Produktet anvendes til affedtning i spulevasker og ultralydsrensere for kølesmøremidler, olie, pigmenter, fedt og sod Universalt produkt til vaskeanlæg som er velegnet til motordele, karburatorer og lignende på maskinværksteder.</p>	<p>Kontaktinformation: Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk</p>

<p>Produktdata:</p>	<p>Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:</p>	<p>Flydende 13,5 – 14,0 Gul 1,17 – 1,21 g/cm³ +5°C</p>
<p>Anvendelse:</p>	<p>Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:</p>	<p>3 – 5% (spulevask) 4 – 8% (ultralydsrensning) 40 – 65°C 4 – 8 minutter (afhængig af smudsgraden) Alle metaller, plastik, glas og keramik</p>
<p>Titration (måling dosering)</p>	<p>Vejledning:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag en prøve af anlæggets tank på 50 ml opblandet løsning. 2. Tilsæt 100 ml demiraliseret vand 3. Tilsæt 5-6 dråber phenolphthalein 4. Tilsæt saltsyre 0.1 N indtil løsning går fra rød til klar/gennemsigtig. 5. Antal ml saltsyre tilsat x factor 0.12 giver jer aktuel dosering i % 	<p>Ingredienser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Væske fra anlæggets tank • Demiraliseret vand • Saltsyre 0.1 N • Phenolphthalein • 1 stk. titrations-kit (kan tilbydes af kemi leverandør) • Lommeregner (factor x 0.12)
<p>Egenskaber:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet er velegnet til alle metaller og beskadiger ikke aluminium og messing. • Skumfrit silikatholdigt produkt til værksteder og vedligehold • Rigtig god til generelle urenheder, olie, sod og fedt på motordele • Indeholder en kortvarig rustbeskyttelse på tørvarelager • Produktet til værkstedet hvor effektiv og god rengøring vejer højest 	
<p>Brancher:</p>	<p>Værksteder, reparation- og vedligehold, maskinværksteder, metalindustri, affedtning, landbrugs- og entreprenørmaskiner, lastvogsværksteder</p>	
<p>Nødtelefon:</p>	<p>Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12</p>	

ANMASI A/S

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk