

Produktdatablad

CURATECH TS 8109 Ekstrem effektiv til aluminium, messing og rustfrit stål	Leverandør: ANMASI A/S Thorsvej 240 DK-7200, Grindsted
Generel anvendelse: Produktet anvendes til affedtning af emner for kølesmøremidler, pigment, oxidlag og kalk. Rigtig god til nye emner efter bearbejdning og fjerner oxidlaget på aluminium således man kan svejse og overfladebehandle emner.	Kontaktinformation: Kundeservice +45 76 50 02 32 info@anmasi.dk www.anmasi.dk

Produktdata:	Form: pH-værdi: Farve: Densitet: Min. temperatur:	Flydende 2.05 – 2.20 Klar 1,08 – 1,12 g/cm ³ +5°C
Anvendelse:	Blandingsforhold: Temperatur: Eksponeringstid: Kompatibilitet:	3 – 5% 45 – 65°C 3 – 5 minutter (afhængig af smudsgraden) Alle metaller, plastik, glas og keramik
Titration (måling dosering)	Vejledning: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tag en prøve af anlæggets tank på 10 ml opblandet løsning. 2. Tilsæt 100 ml demiraliseret vand 3. Tilsæt 5-6 dråber phenolphthalein 4. Tilsæt sodium hydroxid indtil løsning bliver rød. 5. Antal ml sodium hydroxid tilsat x factor 0.52 giver jer aktuel dosering i procent % 	Ingredienser: <ul style="list-style-type: none"> • Væske fra anlæggets tank • Demiraliseret vand • Sodium hydroxid (kaustisk soda) • Phenolphthalein • 1 stk. titrations-kit (kan tilbydes af kemi leverandør) • Lommeregner (factor x 0.52)
Egenskaber:	<ul style="list-style-type: none"> • Lavtskummende ved en temperatur over 50°C • Specialudviklet syrligt produkt som indeholder nogle meget effektive tensider og overfladeaktive stoffer. • Må ikke anvendes til sort jern og stål samt i maskiner med støbejern i kontakt med væsken • Kan anvendes i maskiner konstrueret i minimum AISI 304 / EN 1.4301 eller stærkere. • Produktet er rigtig god til både spulevask og ultralydsrensning • Skal opbevares i beholdere som er resistent overfor syre 	
Brancher:	Metalindustri, produktionsvirksomheder, affedtning, aluminium, messing, levnedsmiddel medicinal	
Nødtelefon:	Kontakt Giftlinien og se sikkerhedsdatablad (åbent 24 timer i døgnet). +45 82 12 12 12	

ANMASI A/S

Thorsvej 240 · DK-7200 · Grindsted

Phone: +45 76 50 02 32

info@anmasi.dk